

URKI-MIC

PINTURA POLIURETANO EFECTO FORJA 2 C.

URKI-SYSTEM

BASE METALIZADA: 6755/0000 U-MIC

RELACIÓN PASTA / CONV.MAX.: 5/100

Edición nº: 021 2017/05

Cod: 6975500000.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado para la protección y decoración de verjas, rejas, farolas, barandillas, puertas y estructuras metálicas. Debido a su formulación a base de pigmento metálico de estructura laminar, presenta una excelente protección del hierro y acero expuestos a la intemperie, así como un agradable aspecto de hierro forjado antiguo en varias tonalidades. Gran adherencia y elasticidad sin cuarteos.

Con URKI-MIC se obtienen resistencias en Niebla Salina de 500 horas sobre acero fundido y 1000 horas sobre aluminio fundido, cuando es aplicado sobre imprimaciones Epoxi F-294/2 ó F-296/2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,58 ± 0,03
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20°C	100 - 120 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	65 - 69 % peso; 46 - 50 % vol. (Mezcla con catalizador)
V.O.C. (g/l)	487 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIA (j) (500)
Tipo de producto	Poliéster - Poliuretano
Color	Carta BESA URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Acero: Lijar la superficie metálica, o emplear cepillo de púas para eliminar el óxido, limpiando a continuación con Disolvente. Imprimir con F-282/2 Imprimación Epoxi Fosfato de Zinc 2 comp. ó F-284/2 Imprimación Epoxi Rica en Zinc 2 comp. (exige granallado previo) cuando se requiera mayor protección, en ambiente marino o alta humedad.

Galvanizado: Desengrase previo e imprimir con F-286/2 Shop-Primer Epoxi 2 comp. ó F-282/2 antes de terminar con URKI-MIC.

Sobre pinturas viejas es preciso lijar y desengrasar previamente.

MODO DE APLICACIÓN

Pistola air-less: Diluir con 10-15 % vol. para 40-45 seg. Ford nº 4. Puede conseguirse 100 my sin descuelgue.

A brocha, sólo para pequeños retoques.

Es conveniente dejar estabilizar la mezcla diluida 15 minutos antes de comenzar la aplicación.



E-225
2:1 vol.



4 h.



25-30"
FORD nº 4



URKISOL 8229
5-10 %



URKISOL 900P
15-20 %
Ø 1.6-1.8 mm



40-50 my



Tacto 1 h.
3 h. no pegajoso



40-45"
URKISOL 900P
10-15 %
100 my
0.013-0.015"



40-45"
URKISOL 900P
10-15 %
100 my
0.013-0.015"

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA



Bernardo Ecenarro S.A.

FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Página 2 de 2

URKI-MIC

PINTURA POLIURETANO EFECTO FORJA 2 C.

URKI-SYSTEM

BASE METALIZADA: 6755/0000 U-MIC

RELACIÓN PASTA / CONV.MAX.: 5/100

Edición nº: 021 2017/05

Cod: 6975500000.00000.021

Rendimiento teórico (m ² /l)	9 - 10 (50 my)
Brillo 60º-60º	Mate
Repintabilidad	12 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.